







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Sperrgrund


Deklaration - Anwendung - Hinweise




Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Matt
	Deklaration	Talkum, Kreide, Bindemittel (Harz auf Acrylatbasis), Mattierungsmittel (Silikate), Koaleszenzmittel (mehrwertige Alkohole), Additive (Entlüfter, Entschäumer, Biozid (MIT/BIT))

Verarbeitungshinweise

 Vorbehandlung Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte oder nicht tragfähige Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.

 Verarbeitung/
Auftragsmenge **Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren!** Den Lignocolor Sperrgrund gut aufrühren und zügig, durch Streichen oder Rollen, 1 - 2 Mal auf den leicht angeschliffenen Untergrund auftragen. Je weniger geschliffen wird, desto weniger Inhaltsstoffe können austreten. Die Schlussbeschichtung kann nach ca. 2 Stunden Trocknung ohne zu schleifen mit Lignocolor Kreidefarben erfolgen. Geeignet für alle gängigen Holzarten im Innen- und Außenbereich. Sorgen Sie bei den Schleifvorgängen für die üblichen Schutzmaßnahmen (Staubmaske).

ACHTUNG: Schleifen Sie den Sperrgrund bei der Shabby Chic Behandlung nicht durch, da er sonst seine Wirkung verliert. Gerade an Ecken und Kanten sollte ein höherer Auftrag vorgenommen werden, da durch die Kantenflucht weniger Material an den Kanten verbleibt.



Trocknung bei Normalauftrag und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 2 - 3 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwichenschliff erfolgen.



Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln! Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 65 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen.

Enthält Gemisch aus 1,2-Benzisothiazolin-3-one und 2-Methyl-2H-isothiazol-3on. Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

750 ml für ca. 9 - 11 m² je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de