







LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

Lignocolor Metallicfarbe für Wände

Deklaration - Anwendung - Hinweise





Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	metallisch
	Untergründe	Wände, Tapeten, Rigips, offenerporiger Beton, mineralischer Untergründe.

Hinweis: Der metallische Effekt bzw. der Farbton kann je nach Untergrund unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Verarbeitungshinweise

	Vorbehandlung	Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte oder nicht tragfähige Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.
	Verarbeitung/ Auftragsmenge	Vor Anwendung zunächst gut aufrühren! Wir empfehlen vorab einen Probeanstrich auf dem Untergrund durchzuführen. Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen, um den Inhalt vor Anrocknung/Hautbildung zu schützen. Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Das beste Streichergebnis wird mit einer kurzflorigen Rolle erzielt. Bei einer Raumtemperatur von ca 20°C ist die Farbe nach 4 - 6 Stunden Oberflächentrocken und bereit für einen zweiten Anstrich. Achtung: Es können Streifen entstehen, wenn der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde oder falsche Malerwalzen verwendet wurden.



Trocknung bei
Normalauftrag
und -Klima

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 4 - 6 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwischen Schliff erfolgen.



Reinigung der
Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln! Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

Dieses Produkt enthält max. 10 g/L VOC. Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

3 - 6 m²/L (2,5L reichen für ca. 8 - 12 m² pro Auftrag)



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden
www.lignocolor.de