







LIGNOCOLOR  
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

## Lignocolor Schellack-Politur




Deklaration - Anwendung - Hinweise



## Produktbeschreibung

|  |  |
|--|--|
|  Produktart  | Schellack-Lösung   |
|  Farbton     | Diverse  |
|  Glanzgrad   | Glänzend (Glanzerhöhung durch Polieren mit dem Polieröl) |
|  Deklaration | Schellack, Naturalkohol, Farbstoffe, Pigmente            |

## Verarbeitungshinweise

-  Vorbehandlung
- Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte oder nicht tragfähige Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.
-  Verarbeitung/  
Auftragsmenge
- Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren!** Vor Anwendung unbedingt gut umrühren! Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen, um den Inhalt vor Antrocknung/Hautbildung zu schützen. Der Holzuntergrund sollte stets abgestuft geschliffen werden (150-240-Körnung). Zunächst auf dem staubfreien, trockenem und rohen Holz eine Schicht mit einem Polierballen in kreisenden Bewegungen auftragen. Dazu wird der Polierballen mit der Schellackpolitur getränkt. Anschließend die Oberfläche kurz trockenem lassen und den Vorgang bis zu dem gewünschten Effekt wiederholen. Um die Oberfläche vor dem Aufreißen zu bewahren sollte bei den letzten Poliergängen das Lignocolor-Polieröl mit etwas Schellack eingearbeitet werden. Anschließend sollte die Oberfläche 24 Stunden durchtrocknen.
-  Trocknung bei  
Normalauftrag  
und -Klima
- Die Trockenzeit der Glitzer Farbe beträgt ca. 6 - 8 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.



Reinigung der  
Werkzeuge

Pinsel oder Gebrauchsgegenstände mit einem speziellen Spiritus-Reiniger oder Alkohol reinigen.



Hinweise

Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. VOC-Gehalt: Das Produkt enthält max. 900 g/L VOC. Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen.



GEFAHRENHINWEISE:

**H225** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, **H319** Verursacht schwere Augenreizungen.



SICHERHEITSHINWEISE:

**P210** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen, **P240** Behälter und zu befüllende Anlage erden, **P305** Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, **P338** Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen, **P403** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren, **P233** Behälter dicht verschlossen halten.



Verbrauch

1 L für ca. 9 - 11 m<sup>2</sup> je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr im original verschlossenen Gebinde.

## Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



info@lignocolor.de



Lignocolor GmbH  
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden  
www.lignocolor.de