





LIGNOCOLOR  
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

## Lignocolor Tiefengrund


Deklaration - Anwendung - Hinweise





## Produktbeschreibung


 Produktart	1-Komponentige, selbstvernetzende Grundierung
 Farbton	transparent

## Verarbeitungshinweise

 Vorbehandlung	Der Tiefengrund eignet sich für stark saugfähig Untergründe wie Beton, Estrich, Kalk- und Zementputze, Gipskarton sowie bei Maler- und Tapezierarbeiten an Wänden und Decken. Somit ist er ideal geeignet für mineralische Untergründe. Vor der Anwendung müssen Tapetenreste oder Altanstriche unbedingt restlos entfernt werden.
--	--

 Verarbeitung/ Auftragsmenge	<b>Vor Beginn der Anwendung zunächst gut aufschüt- teln!</b> Der Tiefengrund sollte dünn und in maximal einer Schicht aufgetragen werden. Zu viele Schichten bzw. zu viel Grundierung sorgen dafür, dass sich eine Trennschicht zwischen Wand und Farbe bilden kann wodurch die Haftung nicht gewährleistet ist. Der Auftrag kann dabei sowohl mit einem Pinsel, als auch einer Rolle oder einer Sprühpistole erfolgen. Nach dem Auftrag den Tiefengrund für ca. 2 bis 6 Stunden trocknen lassen - er muss komplett durchgetrocknet sein!
---	---

 Trocknung bei Normalauftrag und -Klima	Die Trockenzeit beträgt ca. 2 - 6 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes).
---	--

 Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.
---	--



## Hinweise

**Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln!** Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

Der Lignocolor Tiefengrund enthält max. 30 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 08 01 12. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Den Tiefengrund nicht mit anderen Wasserlacken/Farben mischen. Nur gereinigte Pinsel verwenden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



## Verbrauch

ca. 9 - 11 m<sup>2</sup> pro Liter (je Auftrag)



## Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

## Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.



02597 245930



[info@lignocolor.de](mailto:info@lignocolor.de)



Lignocolor GmbH  
Marie-Curie-Straße 2 48308 Senden  
[www.lignocolor.de](http://www.lignocolor.de)