



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Shabby Versiegelung





Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018


Verwendungszweck

Holzoberflächen müssen strapazierfähig sein, perfekt aussehen und sich angenehm anfühlen. Überdies sollen und können Holzwerkstoffe zu einer positiven Ökobilanz beisteuern, wenn natürliches Holz nachhaltig veredelt wird. Genau das macht die [Lignocolor Versiegelung](#) - der umweltfreundliche, einkomponentiger Wasserlack für die Versiegelung von widerstandsfähigen [Shabby Chic Oberflächen](#). Mit der eigens hergestellten [Versiegelung](#) aus unserer [Farbenmanufaktur im Münsterland](#) verlängern Sie die Lebensdauer des natürlichen Rohstoffes Holz. Und das ist die wahre Nachhaltigkeit - für die Umwelt und für eine saubere Holzoberfläche.

Produktbeschreibung

	Produktart	1-Komponentiger, selbstvernetzender Wasserlack
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Matt
	Deklaration	Bindemittel (Acrylat), Mattierungsmittel (Silikate, Wachse), Koaleszenzmittel (mehrwertige Alkohole), Additive (Entlüfter, Entschäumer, Biozid (MIT/BIT))

Verarbeitungshinweise

	Vorbehandlung	Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Intakte Altbeschichtungen sind gut anzuschleifen. Verwitterte Holzoberflächen sind bis auf das tragfähige Holz abzuschleifen. Angeschliffene Holzoberflächen gut entstauben.
---	---------------	--



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Shabby Versiegelung

Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018



Verarbeitung/Auftragsmenge

Unsere [Shabby-Versiegelung](#) hat beim Öffnen der Dose eine leicht tixotrope Konsistenz. Einfach leicht umrühren und die [Versiegelung](#) wird flüssig.

Zunächst auf der [Shabby Chic Oberfläche](#) eine dünne Schicht auftragen und anschließend 3 - 4 Stunden trocknen lassen. Je weniger Sie auftragen, desto mehr bleibt der matte Kreidefarbencharakter erhalten. Bei Bedarf können Sie danach ohne zu schleifen eine weitere Schicht auftragen. Dies erhöht die Beständigkeit. Sollten davor noch viele Unebenheiten oder Fasern sichtbar sein, kann dies durch einen leichten Zwischenschliff behoben werden. Die Durchtrocknung sollte über Nacht erfolgen. Sorgen Sie bei den Schleifvorgängen für die üblichen Schutzmaßnahmen (Staubmaske).

ACHTUNG: Wasserlacke und -farben können mit den Inhaltsstoffen des Holzes reagieren (besonders flüssige Versiegelungen) und bei hellen Deckanstrichen Verfärbungen verursachen. Wir empfehlen deshalb einen Probeanstrich zu machen und bei den kritischen Hölzern, wie z.B. massive Eiche, den [Sperrgrund](#) vorher aufzutragen. Sie sollten bei dem Schleifen vorsichtig vorgehen und nicht zu viel von dem [Sperrgrund](#) abschleifen.



Trocknung bei Normalauftrag und -Klima (23°C/50 % relative Luftfeuchte)

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 3 - 4 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein Lackzwischen Schliff erfolgen.



Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Shabby Versiegelung

Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln!
Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 120 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält Gemisch aus 1,2-Benzisothiazolin-3-one und 2-Methyl-2H-isothiazol-3on. Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

750ml für ca. 9 - 12 m² je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung oder Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.