



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Wandfarbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018


Verwendungszweck

[Lignocolor Wandfarbe](#) ist eine matte, wasserbasierte, sehr gut deckende Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Durch ihre besonders geschmeidige Konsistenz ist sie tropfgehemmt und erzielt somit einen hervorragenden Verlauf. Ganz besonders überzeugen die qualitativ hochwertigen Pigmente durch eine beeindruckende Farbtiefe und sehr gute Farbbeständigkeit. Die im trockenen Zustand matte, gleichmäßige Oberfläche der [Wandfarbe](#) ist zudem noch eine ideale Ergänzung zu den Lignocolor Old Shabby Chic Kreidefarben. Sie eignet sich nicht nur für Wände und Decken, auch für Untergründe wie alle üblichen Innenputze, Raufaser- Vlies- und Prägetapeten, Gipskarton sowie Dispersionsaltanstrichen.

Produktbeschreibung

	Produktart	Wandfarbe auf Wasserbasis
	Farbton	Diverse
	Glanzgrad	Matt

Verarbeitungshinweise

	Vorbehandlung	Die Oberfläche sollte sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein. Stark saugfähige Oberflächen (z.B. Gipskarton oder Putze) sollte stets grundiert werden um ein ungleichmäßiges Streichergebnis zu vermeiden. Alte Kalkanstriche können mit normalen Dispersionswandfarben reagieren und sollten daher entfernt oder grundiert werden. Staubige Untergründe stets entstauben.
---	---------------	--



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Wandfarbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018



Verarbeitung/Auftragsmenge

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. [Lignocolor Wandfarbe](#) vor Gebrauch gut aufrühren. Das beste Anstrichergebnis wird mit einem [Kurzflor-Roller](#) erzielt. Bei einer Raumtemperatur von ca 20°C ist die Farbe nach 3-5 Stunden Oberflächentrocken und überstreichbar. Ein gleichmäßiges Streichergebnis erreichen Sie durch [hochwertige Malerrollen](#) und ein gleichmäßiges Streichen.

Achtung: Wer versucht, Teilabschnitte der Wand während der Trocknungsphase nochmal zu streichen, trägt verständlicherweise in diesen Bereichen Farbe doppelt auf. Fleckige Wände sind das Ergebnis. Also die Wandfarbe immer erst gut trocknen lassen und bei Bedarf die Wand noch ein weiteres Mal komplett streichen.



Trocknung bei Normalauftrag und - Klima (23°C/50 % relative Luftfeuchte)

Die Trockenzeit zwischen den Lackschichten beträgt ca. 3 - 5 Stunden bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Danach kann ein weiterer Anstrich erfolgen



Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, angetrocknete Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden.



LIGNOCOLOR
— DIE FARBENMANUFAKTUR —

LIGNOCOLOR Wandfarbe

Deklaration - Anwendung - Hinweise

28.06.2018



Hinweise

Vor Anwendung unbedingt gut aufrühren bzw. aufschütteln! Nach der Materialentnahme das Gebinde immer wieder gut verschließen. Wir empfehlen bei dem Schleifen eine Staubmaske zu verwenden und den Lack in einem gut belüfteten Raum aushärten zu lassen.

VOC-Gehalt: Dieses Produkt enthält max. 1 g/L VOC. Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Beschichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben werden. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Enthält Gemisch aus 1,2-Benzisothiazolin-3-one und 2-Methyl-2H-isothiazol-3on. Kann Allergische Reaktionen hervorrufen. 24h Informations-Hotline +49 (0) 551 19240.



Verbrauch

1L für ca. 15 m² je Nassauftrag



Lagerung

Optimal zwischen 15 und 25 °C, frostfrei ca. 1 Jahr

Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung oder Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.